

## PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat



|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikat nummer | 0809-CPR-1016 / Eurofins Expert<br>Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-<br>02150 Espoo, Finland                 |
| Identitetskode    | MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL<br>10                                                                          |
| Kort beskrivelse  | Steinullsmatte belagt med armert<br>aluminiumsfolie og varmforsinket<br>netting                               |
| Bruksområde       | Brannisolering av ventilasjonskanaler.<br>Varveisolering av<br>ventilasjonskanaler, tanker, beholdere<br>m.m. |

PAROCs steinulls produkter tåler høye temperaturer. Bindemiddelet brytes ned ved ca. 200°C. Isoleringsegenskapen er da uforandret men produktet har i de utbrente partiene svekket sin form- og trykfasthet. Steinull har en sintringstemperatur som overstiger 1000 °C.

### Mål

| Mål                  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bredde x lengde      | Tykkelse             |
| 600 x 6000 mm        | 30 mm                |
| 600 x 5000 mm        | 40 mm                |
| 600 x 4000 mm        | 50 mm                |
| 600 x 4000 mm        | 60 mm                |
| 600 x 2500 mm        | 70 mm                |
| 600 x 2500 mm        | 80 mm                |
| 600 x 2500 mm        | 100 mm               |
| 600 x 2000 mm        | 120 mm               |
| I henhold til EN 822 | I henhold til EN 823 |

| Dimensjonsstabilitet                             |        |                                  |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Egenskap                                         | Verdi  | I henhold til                    |
| Max anvendelsestemperatur - dimensjonsstabilitet | 640 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |

### Emballasje

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Forpakning | Plastemballasje på pall |
|------------|-------------------------|

## Brannegenskaper

| Reaksjon på brann              |             |                                    |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Egenskap                       | Verdi       | I henhold til                      |
| Brannklassifisering, Euroclass | A2 - s1, d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |

## Termiske egenskaper

| Varmemotstand                              |            |                                  |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Egenskap                                   | Verdi      | I henhold til                    |
| Varmekonduktivitet 10 °C, $\lambda_{10}$   | 0.036 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 50 °C, $\lambda_{50}$   | 0.040 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 100 °C, $\lambda_{100}$ | 0.046 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 200 °C, $\lambda_{200}$ | 0.064 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 300 °C, $\lambda_{300}$ | 0.089 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 400 °C, $\lambda_{400}$ | 0.121 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 500 °C, $\lambda_{500}$ | 0.159 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Varmekonduktivitet 600 °C, $\lambda_{600}$ | 0.204 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Dimensjoner og toleranser                  | T2         | EN 14303:2009+A1:2013            |

## Fuktegenskaper

| Vannpermeabilitet                  |                         |                                 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Egenskap                           | Verdi                   | I henhold til                   |
| Vannsugingsevne, korttid WS, $W_p$ | $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |

## Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasseklassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.

Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur. Euroklasseklassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.

Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

## Overflater

Belegg

Svart armert aluminiumsfolie med  
varmeforsinket netting

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. [www.paroc.no](http://www.paroc.no)

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.